

## XJ-HTK110

### 产品概述

XJ-HTK110 是以乙烯共聚物树脂为主体，配合增粘树脂、粘度调节剂等，熔融共混制备的一种环保热熔胶。本产品无毒、无味、无溶剂，而且固化速度快，粘附力强，适用于空调蒸发器折角处的粘合和密封。

### 性能参数

外观	/	淡黄固体颗粒	目测
密度	g/cm <sup>3</sup>	0.95±0.05	GB/T 4472-2011
软化点 (环球法)	°C	≥100	GB/T 15332-1994
开放时间	s	<16	HG/T 3716-2003
粘度 (170°C)	mPa.s	7000±800	GB/T 2794-2013
玻璃化转变温度	°C	≥-5	GB/T 19466.2-2004

### 注意事项

推荐使用温度为 160~190°C；

使用温度不得超过 200°C，避免炭化分解，也不宜低于使用温度，避免影响粘接强度。

### 包装贮存

20 千克/袋，纸塑复合袋内衬塑料膜包装；

请于室温条件下储存，保持干燥通风，避免暴晒，未用完的应封口以免受潮。

### 其它说明

以上资料根据实际检测结果整理，仅供参考。

本公司可根据用户的不同要求，提供各种类型的热熔胶。